

argamassado epóxi RQ-4640

clique aqui para

comprar



Argamassado Epóxi RQ-4640

sistema epóxi de alta resistência mecânica para fechamento de buracos e trincas na reparação de pisos. Após misturado obtêm altíssima resistência mecânica, física e química de diversos produtos como: solvente, álcool e alguns ácidos.

INDICADO PARA:

Fechamento de buracos e reparos em pisos industriais para posterior aplicação de tintas e vernizes.

Principais Características:

Essas informações são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto.

APLICAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA!

Ideal para restaurar pisos industriais, preencher ou reparar lábios poliméricos/ juntas de dilatação.



ÓTIMA ADERÊNCIA
NO PISO DE CONCRETO



CURA RÁPIDA
LIBERA O TRÁFEGO LEVE EM
ATÉ 4 HORAS.



PRE-DOSADOS
NÃO SENDO NECESSÁRIO
O CALCULO DA DOSAGEM



ALTA RESISTÊNCIA
QUÍMICA, MECÂNICA E À COMPRESSÃO
ACIMA DOS CONCRETOS UTILIZADOS.

Especificações Técnicas:

PROPORÇÃO: 100g (comp. A) para 2g (comp. B)
CARGA (PÓ): adicionar para obter resistência
TEOR DE SÓLIDOS/ PESO: 100%
ESPESSURA PELÍCULA SECA: 20 - 40 micras/ demão

Tempo de Reação*:

TEMPO DE MANUSEIO: >04 horas
TEMPO DE SECAGEM: > 30 minutos (camada fina)
INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 02 a 04 horas (18 a 25°C)
CURA PARCIAL: 12 a 24 horas **CURA FINAL:** 3 a 7 dias

RESISTÊNCIA:

FÍSICA



QUÍMICA



ABRASIVA



RENDIMENTO TEÓRICO: até 30m²/ Litro/ demão
recomendado uso mínimo de 2 demãos.

Solução com alta resistência.

O **Argamassado Epóxi RQ-4640** é amplamente utilizado na construção civil e em aplicações industriais devido à sua fácil aplicação e excelente aderência ao concreto existente, garantindo alta resistência.



MECÂNICA
40 MPA EM 24 HORAS
60 MPA EM 7 DIAS



AO IMPACTO



QUÍMICA
A DIVERSOS
PRODUTOS



À ABRASÃO



AO ARRASTAMENTO
SUPOORTA TRAFEGO INTENSO



TÉRMICA
ACIMA DE 120°C CONSTANTE

argamassado epóxi **RQ-4640**

clique aqui para

comprar

Embalagens:



Ideal para recuperação e reparo de pisos de concreto.

O **Argamassado Epóxi RQ-4640** foi desenvolvido com tecnologia que proporciona alta resistência a impactos, abrasão e produtos químicos. Produto de fácil aplicação para a recuperação dos mais diferentes pisos, desde o residencial ao industrial.

Indicação: Tratamento de pisos cimentícios, tecnocimentos, concretos aparentes, junta de dilatação, lábio polimérico, entre outros.

Conheça outros produtos:



Massa Epóxi para
correção de Rejuntas



Primer
Regularizador



Clique nos produtos para comprar.

www.resiqually.com.br

Modo de Usar:

argamassado epóxi RQ-4640

Aplicar o **Argamassado Epóxi RQ-4640** para recuperação de pisos é um processo que requer atenção aos detalhes para garantir um resultado duradouro e de qualidade.

PREPARAÇÃO DO PISO:

A preparação correta da superfície deve ser por meio de lixamento, limpeza e descontaminação utilizando Solvente de Limpeza voláteis ou lavagem para remoção de sujeiras e agentes impregnantes. Após limpar bem a área onde o **Argamassado Epóxi RQ-4640** será aplicado é indispensável assegurar que a superfície esteja totalmente limpa e seca, livre de pó, cera, gorduras, graxa e desmoldantes e qualquer material solto. Se houver buracos ou fissuras, faça a reparação inicial.

MODO DE MISTURA:

Siga as instruções para misturar o Argamassado Epóxi RQ-4640. É bem simples, basta combinar a resina e o endurecedor em proporções e misturar bem com a carga até obter uma consistência homogênea.

MODO DE APLICAÇÃO:

O produto é fornecido em componentes (A, B e C), que devem ser misturados apenas no momento do uso, seguindo as proporções indicadas.

- Homogeneizar previamente o Componente A em sua embalagem original antes do uso
- Adicionar todo o conteúdo do Componente B/ Catalisador no pote do Componente A
- Misturar mecanicamente os dois componentes até uma perfeita homogeneização (3 a 5 minutos) utilizando haste misturadora acoplada a um furadeira ou parafusadeira e auxiliando com uma espátula comprida para raspar as laterais e o fundo do recipiente onde a mistura será realizada.

Adicione a carga (componente C) aos poucos para ter uma mistura bem homogênea.

ACABAMENTO:

Após a aplicação, utilize uma desempenadeira na superfície para obter um resultado mais uniforme e utilize o Líquido Alisador para obter um resultado mais liso, diminuindo a porosidade e corrigindo possíveis imperfeições.

CURA:

Deixe o **Argamassado Epóxi RQ-4640** curar. Aguarde entre 2 a 4 horas para aplicação de novas demãos, ou para liberação de tráfego leve, já para tráfego pesado deve aguardar 24 horas.

Após a cura completa, você pode aplicar um selante ou um acabamento adicional, se desejado, para aumentar a durabilidade e a estética do piso.



*Imagens meramente ilustrativa.

(*) Importante O desempenho do produto dependerá muito de sua boa preparação, por isso, em caso de dúvidas entre em contato previamente com nosso departamento técnico.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br